

weber.vetonit LR Pasta

ГОТОВАЯ ШПАКЛЕВКА ПОД ПОКРАСКУ

- суперпластичная
- ослепительно белая
- морозостойкая



Продукция сертифицирована

НАЗНАЧЕНИЕ

Суперфинишное выравнивание стен и потолков в сухих помещениях под покраску.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Weber.vetonit LR Pasta сохранила все преимущества сухих шпаклевок Weber-Vetonit по комфорту в работе и качеству выравнивания поверхности:

- обладает максимально однородной консистенцией;
- идеально сводит слои;
- обеспечивает оптимальный расход материала.

Weber.vetonit LR Pasta разработана с учетом условий российского климата и выдерживает не менее 10 циклов замораживания до -40°C и оттаивания при комнатной температуре.

Данный показатель позволяет продукту сохранять свои рабочие характеристики при транспортировке и хранении в холодное время года.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Наполнитель	известняк
Связующее	полимерный клей
Максимальная фракция, мм	0.06
Рекомендуемая толщина нанесения, мм	0.2 - 3
Расход смеси*, л/м ² / мм	1.0
Морозостойкость, циклы	10
Время высыхания одного слоя*, ч	4
Прочность сцепления с бетонным основанием через 28 суток, МПа	0.9

* Толщина слоя 0,5 мм, температура 20° С

Упаковка: пластиковые ведра **20 кг** и **5 кг**.

Хранение: **12 месяцев** с даты изготовления при хранении в закрытой упаковке в сухих помещениях.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подходящие основы:

- weber.vetonit VH, weber.vetonit KR, weber.vetonit LR+;
- гипсовые поверхности;
- стены и потолки из гипсокартонных плит;
- поверхности из минеральных материалов.

Подготовка основания:

Основа должна быть чистой твердой и прочной. Окна и другие поверхности, не подвергающиеся обработке, должны быть тщательно защищены. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т.п. должны быть удалены. Температура основы и растворной должна быть не менее +10 ° С.

Нанесение:

Weber.vetonit LR Pasta наносится вручную при помощи стального шпателя или механизированным способом:

- для выравнивания больших поверхностей рекомендуется использовать стальной шпатель 80 см;
- для частичного выравнивания рекомендуется использовать маленький стальной шпатель 30 см.

Рекомендуемая толщина нанесения 0.2 – 3 мм.

Минимальная температура при нанесении: + 5 °С.

Высохшую поверхность рекомендуется обработать шлифовальной бумагой и обеспылить перед нанесением следующего слоя.

При выравнивании несколькими слоями, предыдущий слой шпаклевки должен высохнуть перед нанесением последующего слоя.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется перемешать шпаклевку перед нанесением.

В случае необходимости шпаклевку можно смешать с водой, в количестве до 3% от массы смеси.

Шпаклевка **weber.vetonit LR Pasta** не является водостойкой и не пригодна для выравнивания полов или под облицовку плиткой.

Шпаклевка **weber.vetonit LR Pasta** не пригодна для нанесения слоев более 3 мм.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Рабочий инструмент и оборудование моют водой сразу после окончания работ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; хранить в недоступных детям местах.

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Материал нельзя спускать в канализацию. С затвердевшим продуктом обращаться как со строительными отходами.